

# Slc® Eco Silo-Pur Basic

**Ekokompatibilní podkladový lak na ošetření parket. Ideální pro GreenBuilding. Dvosložková hmota, neškodná pro životní prostředí.**

Slc® Eco Silo-Pur Basic zajišťuje zpracování s vysokým stupněm pokrytí dřevěných podlah každého druhu dřeva a také zajišťuje vysoký stupeň izolace povrchu dřeva před jeho konečnou úpravou.



## GREENBUILDING RATING®

### Slc® Eco Silo-Pur Basic

- Kategorie: Organické Tekuté
- Třída: Organické Laky na Parkety
- Rating: Eco 1


SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

## VÝHODY VÝROBKU

- Snadné a spolehlivé broušení
- Vhodný pro konečnou úpravu při dvou vrstvách
- Vhodný pro kombinovaný cyklus
- Shodný se Směrnicí 2004/42/ES



## OBLAST POUŽITÍ

### Určení

Izolační a ochranná úprava dřevěných podlah. Používá se na:

- tradiční dřevěné podlahy
- dřevěné předbroušene podlahy
- dřevěné podlahy k obnově
- bambusové podlahy

Specifický pro nanášení další vrstvy u těchto produktů:

- Slc® Eco Silo-Pur Finish
- Slc® Eco Aqua-Pur HP
- Slc® Eco Oil-Pur HP
- Slc® Eco Aqua-Pur HPX

### Nepoužívat

V exteriérech; na dřevěné podlahy, které jsou dlouhodobě nebo stále vystaveny působení vody.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava podkladu

Přebrousíte parket tak, abyste získali hladký, čistý povrch bez stop po olejích, tucích, vosku, silikonu nebo starých lácích. Naneste Slc® Eco Silo-Pur Flex, (podle pokynů příslušného technického listu) na zatmelení prasklin a nepravidelností. Po ≈ 30-60 minutách očistě celý povrch rovnoměrně brusným papírem série Slc® zrna 100/120. Pečlivě odsajte všechny prach ze broušení a odstraňte případné zbytky antistatickou utěrkou Slc® Pulex, poté naneste Slc® Eco Silo-Pur Basic. Vlhkost dřeva se musí pohybovat mezi 9% a 11%.

### Způsob použití

Produkt připravený k použití. Obě složky před použitím protřepejte. Do čisté nádoby nalijte složku A a přidejte složku B za stálého míchání, dodržujte míscí poměr Složka A: Složka B = 1 : 1. Pečlivě míchejte obě složky, dokud nezískáte tekutinu jedolité barvy. Nechte odpočinout 10 minut před nanášením.

### Nanášení

Nanášejte Slc® Eco Aqua-Pur Basic pomocí Slc® Roller Classic při dodržování spotřeby ≈ 80-100 ml/m<sup>2</sup>

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Další aplikace

Počkejte na úplné zaschnutí, po minimálně 12 hodinách přebrousíte rovnoměrně celý povrch brusným kotoučem Slc® Carbodur SIC 220, pečlivě odsajte všechen prach ze broušení a odstraňte případné zbytky antistatickou utěrkou Slc® Pulex a poté proveďte další nanášení pomocí jednoho z výše uvedených produktů.

V případě dalšího nanášení po době delší než 5 dní je třeba provést hlubší broušení brusným kotoučem Slc® Carbodur SIC 180, aby byla zaručena optimální přilnavost konečné vrstvy.

### Čištění

Očistěte zbytky Slc® Eco Silo-Pur Basic pomocí Slc® Eco DD nebo vhodných rozpouštědlech. Po ztuhnutí je možné Slc® Eco Silo-Pur Basic odstranit pouze mechanicky.

## DALŠÍ POKYNY

Produkt se před použitím musí aklimatizovat na teplotu místnosti, v níž bude nanášen.

Používejte čisté nádoby a nástroje.

Po otevření musí být každý kanystr co nejrychleji spotřebován.

Abyste získali homogenní konečnou vrstvu, je třeba nanášet vrstvy o rovnoměrných tloušťkách a dodržovat doporučená množství.

## TECHNICKÁ INFORMACE PRO PROJEKTANTY

*Příprava před nanášením konečné vysoce ochranné vrstvy maximálně odolné proti opotřebení a obroušení dřevěné podlahy bude prováděna pomocí ekologického dvousložkového podkladového nátěru, vysoce specifický krycího pro smíšený cyklus, v souladu se Směrnicí 2004/42/ES, GreenBuilding Rating® ECO 1, typu Slc® Eco Silo-Pur Basic od Kerakoll Spa, nanášeného válečkem v jedné vrstvě ≈ 80-100 ml/m<sup>2</sup>.*

## TECHNICKÁ DATA V SOULADU S JAKOSTNÍ NORMOU KERAKOLL

Vzhled:	
- Složka A	kapalina slámově žluté barvy
- Složka B	transparentní kapalina
Balení	nádoby 2,5 / 5 l
Skladování	≈ 12 měsíců v originálním balení
Upozornění	chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Mísicí poměr	složka A : složka B = 1 : 1
Pracovní teplota	od +10 °C do +30 °C
Doba zpracování směsi	≈ 2-3 h
Prachosuchost	≈ 30 min.
Doba čekání před pokládkou dokončovací vrstvy	≈ 10-12 h po předchozím broušení
Výtěžnost	≈ 80-100 ml/m <sup>2</sup>

*Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a savosti podkladu.*

## UPOZORNĚNÍ

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- dodržujte místní normy a předpisy
- zkontrolujte kompatibilitu (barva, obsah olejů, pryskyřic nebo jiných látek) s neznámými druhy dřeva
- úplně odstraňte všechny zbytky po předěšlých úpravách, abyste docílili rovnoměrné konečné vrstvy
- vždy kontrolujte teplotu prostředí a vlhkost dřeva
- po dobu prvních 3 hodin chraňte před přímým sluncem a prouděním vzduchu
- uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřených ohňů a jisker, nekuřte, po použití v místnosti vyvětrejte
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pokud zde něco není uvedeno, konzultujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2011. Tyto informace byly aktualizovány v srpnu 2012 (odk. GBR Data Report - 9:12); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). Firma KERAKOLL SpA je tedy odpovědná za platnost, aktuálnost a aktualizaci svých informací pouze v případě, jestliže jsou přebírány přímo z webových stránek. Technický list je zpracován na základě našich nejlepších technických a praktických znalostí. Jelikož nemůžeme zasahovat přímo do staveb a provádění prací, uvedené informace jsou pouze všeobecného charakteru a v žádném případě nezavazují naši společnost. Doporučujeme provést preventivní zkoušku, abyste ověřili vhodnost produktu ke zvoleným účelům.

Kerakoll  
Quality  
System

ISO 9001  
CERTIFIED

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska  
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01  
e-mail: info@kerakoll.pl