

Aquastop 120

Elastická vodotěsná páska z NBR na obvodové a dělicí spáry v těsnících systémech. Před pokládkou keramických obkladů, slinuté dlažby a přírodního kamene. Lepí se za studena.

Aquastop 120 poskytuje kontinuitu těsnění také u dilatačních spár.



VÝHODY VÝROBKU

- Zvýšená pružnost a odolnost proti UV záření
- Pro interiéry a exteriéry
- Ideální pro lepení pomocí ekologických membrán Idrobuid Eco a Nanodefense® Eco
- Zaručená nepropustnost všech typů nestrukturálních dělicích či propojovacích spojů



ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Propojovací spoje mezi stěnou a podlahou a dělicí spoje v interiérech a exteriérech na cementových podkladech, sádrokartonu a kovu.

Hydroizolace spojů:

- na venkovních površích (na balkónech, terasách)
- v hygienických prostorech (v kuchyních, sprchových koutech, koupelnách či saunách)

Nepoužívejte

Pro zadržení silných rozpouštědel či při kontaktu s nimi (ketony, estery, uhlovodíky).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, čistý, konzistentní a suchý. Z tohoto důvodu musí být kompletně odstraněn olej, mastnota, špatně uchycené části, staré malby, cementové mléko nebo obklady jakéhokoliv druhu.

Čištění probíhá v závislosti na typu povrchu, ideálně pomocí pískování.

Okraje spojů betonu musí být obroušené bruskou, aby se odstranilo ostré žebrování.

Příprava

Spoj je připravený k použití. Přímou během pokládky zalepit přesahy pomocí pružného hydroizolačního přípravku Nanodefense® Eco nebo Idrobuid Eco.

Nanášení

Aquastop 120 se aplikuje na vodorovné i svislé spoje. Pokládka se provádí přilepením síťových okrajů.

Pro nalepení výrobku Aquastop 120 nanést hydroizolační přípravek pomocí stěrky na připravený podklad. Položit spojovací pásku síťovanou stranou s nápisem KERAKOLL směrem nahoru. Nanést druhou vrstvu hydroizolačního přípravku na textilii. Okraj textilie a 5-10 mm pásky musí být zakryto. Při styku spojů s rohy, hranami, trubkami či odpady je nutno použít speciální propojovací prvky (vnitřní roh, vnější roh, příruby). Spojení mezi odlišnými prvky musí být provedeno za použití nepropustné membrány, která je překryje alespoň v šířce 20 mm.

Čištění

Nástroje použité pro lepení se omyjí vodou, dokud je hydroizolační přípravek ještě čerstvý. Po vytvrdnutí je možné výrobek odstranit pouze mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	zelená páska
Skladování	bez omezení
Balení	role 50 m
Druh materiálu	termoplastická pryž NBR
Šířka průřezů	≈ 20-80-20 mm (sítka/NBR/sítka)
Tloušťka	≈ 0,6 mm
Hmotnost	≈ 60 g/m

TECHNICKÉ ÚDAJE

HIGH-TECH

Prodloužení do přetržení:

- podélně	≈ 25 %
- příčně	≈ 230 %

Odolnost proti tlaku vody ≤ 3 bar

Maximální pevnost v tahu:

- podélně	> 4,1 N/mm ²
- příčně	> 9,4 N/mm ²

Paropropustnost μ 8400

Pevnost v tahu po 28 dnech s přípravkem Idrobuid Eco:

- spoj-podklad	> 1 N/mm ²	EN 1348
- spoj na spoj	> 1 N/mm ²	EN 1348

UPOZORNĚNÍ

- **Výrobek určený k profesionálnímu použití**
- dodržujte veškeré místní normy a předpisy
- pracujte při teplotách mezi +5 °C a +35 °C
- chránit nalepenou pásku před poškozením na stavbě
- již existující spoje je nutno symetricky přenést na podlahy a obklady
- při styku spojů s rohy, hranami, trubkami či odpady je nutno použít speciální propojovací prvky
- spoje vytvářet na perfektně čisté a suché pásce
- technické instrukce k uvedeným výrobkům lze nalézt na internetových stránkách www.kerakoll.com
- je nutno se řídit bezpečnostními listy, které je možno získat na vyžádání
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v listopadu 2013 (odk. GBR Data Report - 12.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl